

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

# Tacly® LP

### 2 componenten polyurethaan lijm

#### PRODUCTOMSCHRIJVING

Oplosmiddelvrije, 2-componenten polyurethaanlijm, gefabriceerd door Sika, gecertificeerd volgens ISO 9001 voor kwaliteitszorg, ISO 14001 voor milieuzorg, V.C.A. voor veiligheid op de bouwplaats en ISO 26000 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

#### TOEPASSING

Tacly® LP dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt.

De aard van het product vereist (door de fabrikant) getrainde specialisten om dit materiaal te verwerken.

#### EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

TACLY LP is een duurzame en kwalitatief hoogwaardige lijm, die voornamelijk wordt gebruikt voor een permanente hechting van prefab rubbergranulaat of schuimmatten aan betonnen, asfalt of houten ondervloeren. Bij alternatieve toepassingen (dus andere dan de standaard vloersystemen) adviseren wij contact op te nemen met Sika.

Het materiaal heeft goede hechtingseigenschappen, is niet vlambaar en vertoont geen krimp na doorharding. Onder normale binnen-omstandigheden wordt de vereiste weerstand tegen hydrolyse geboden. In de beginfase van de uitharding kan de plaatsing van de onderlaag nog gecorrigeerd worden. De uitgebalanceerde viscositeit verzekert een gebruiksvriendelijk karakter.

#### PRODUCTINFORMATIE

<b>Verpakking</b>	Set van twee, totaalgewicht 20 kg of 5 kg (A+B comp.). De B component kan worden geleverd in 21,2 kg blik.
<b>Houdbaarheid</b>	Onder gunstige opslagomstandigheden is de houdbaarheid in de originele door de fabriek verzegelde blikken 12 maanden
<b>Opslagcondities</b>	Materiaal opslaan in een droge, koele (15-25°C) omgeving, waarbij bescherming tegen schade is gegarandeerd. Langdurige opslag bij temperaturen onder 5°C of boven 50°C moet vermeden worden. Langdurige opslag bij lage temperaturen kan ertoe leiden dat de B componenten gaan kristalliseren.
<b>Kleur</b>	Lichtbruin, rood, groen of zwart.
<b>Soortelijk gewicht</b>	1,60 Kg/liter

# VERWERKINGSINFORMATIE

<b>Mengverhouding</b>	Ratio A : B = 85 : 15 (gewicht).			
<b>Verbruik</b>	Sterk afhankelijk van de ondervloer, 500 – 1.000 gram/m <sup>2</sup> .			
<b>Uithardingstijd</b>	Pot life	125 min/10°C	75 min/20°C	45 min/40°C.
	Tack-fase	460-600min/10°C	40-360min/20°C	90-120min/40°C
	Zet-fase	16 hours/10°C	8 hours/20°C	3 hours/40°C
	Lichte belasting	24 hours/10°C	16 hours/20°C	6 hours/40°C
	Volledige belasting	120 hours/10°C	72 hours/20°C	24 hours/40°C

## WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Raadpleeg het meest recente productveiligheid informatieblad.

Volg de instructies op de labels.

## VERWERKINGSINSTRUCTIES

Temperatuur van materiaal en werkomgeving: 10°C tot 50°C.

Temperatuur van de ondervloer: minimaal 3°C boven dauwpunt.

Luchtvochtigheid: max. 80%.

Maximale vochtigheid (volume percentage) van de ondervloer: 3%.

## GEREEDSCHAP

Maatbeker, mengvin, mengtol low-speed 1.000 Watt, tandspaan, linoleumwals (55Kg).

Direct na gebruik gereedschappen reinigen met PULASTIC Thinner 5CO5 !

## VOORBEHANDELING ONDERGROND

De ondergrond moet vlak zijn (max. afwijking van 3 mm onder een 3 m rei) en schoon, droog en stofvrij. Schuren of een andere voorbehandeling van de ondergrond kan noodzakelijk zijn om een goede aanhechting te krijgen. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen. Controleer beschikbaarheid en toestand van materialen en gereedschap.

### SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer

Postbus 420 · 7400 AK Deventer

Tel: 0570 - 62 07 44

www.sika.nl · www.pulastic.com

Controleer de B componenten op kristallisatie. Bij aanwezigheid van kristallen moeten de B componenten worden verhit tot 60°C totdat alle kristallen verdwenen zijn.

## VERWERKING

De A component mengen en de staat van het materiaal controleren. De gehele inhoud van de B component toevoegen en A en B zorgvuldig mengen tot een homogeen mengsel. Niet verdunnen! Bij vervuiling (B component) de rand van het blik schoonmaken. Om de maximale vloeieigenschappen te behalen, dient de volledige inhoud van het mengsel zo snel mogelijk uitgegoten (binnen de potlife) en verspreid te worden. De onderlaag in de natte lijn rollen en aandrukken met de linoleumwals tijdens de tackfase.

## LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

## WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

TaclyLP-nl-NLPULA-(07-2022)-1-1.pdf

**PULASTIC**<sup>®</sup>  
**SPORTS FLOORING**

A SIKA BRAND