

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Pulastic Accelerator

Katalysator

PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige katalysator, geleverd door een bedrijf gecertificeerd volgens ISO 9001 voor kwaliteitszorg, ISO 14001 voor milieuzorg, V.C.A. voor veiligheid op de bouwplaats en ISO 26000 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

TOEPASSING

- Pulastic Versneller is een organische tinnen compound die voornamelijk wordt gebruikt in Pulastic polyurethaan producten, specifiek voor reparatiewerkzaamheden. Bij alternatieve toepassingen (dus andere dan de standaard vloersystemen) adviseren wij contact op te nemen met de leverancier.
- Het product heeft een uitstekende werking, een goede viscositeit en beïnvloedt de crosslinking eigenschappen positief.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

De aard van het product vereist (door de fabrikant) getrainde specialisten om dit materiaal te verwerken.

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	Blikken van 100 gram netto. Voor het gebruiksgemak wordt aangeraden de Pulastic Versneller over te gieten in een doseringsflesje.
Houdbaarheid	In de originele verpakking is de houdbaarheid onder gunstige omstandigheden onbeperkt.
Opslagcondities	Droog en koel, tussen de 5 and 25 graden celsius
Kleur	Helder, gelig.
Soortelijk gewicht	1,02 Kg/litre
Viscositeit	50 mPa.s
Consistentie	Vloeibaar

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsblad van de leverancier.

VERWERKING

De toe te voegen hoeveelheid is afhankelijk van het beoogde resultaat en de mogelijkheden m.b.t. potlife en beschikbare tijd om het versnelde product te verwerken. Na toevoeging van de Pulastic Versneller moet de vloeistof zeer snel gemengd worden om homogeniteit in het mengsel te verkrijgen voordat doorharding plaatsvindt.

Voorbeeld: Een hoeveelheid van 100 gram PULASTIC GM 1500 (A+B), versneld met 3 druppels Pulastic Versneller moet bij gematigde temperatuur binnen 4 minuten worden verwerkt. Het uitgeharde materiaal kan na 30 minuten worden geschuurd.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer
Postbus 420 · 7400 AK Deventer
Tel: 0570 - 62 07 44
www.sika.nl · www.pulastic.com