

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Pulastic EG Plus

2 componenten polyurethaan gietlaag

PRODUCTOMSCHRIJVING

Oplosmiddelvrij, 2-componenten polyurethaan product, dat wordt gefabriceerd door Sika, dat gecertificeerd is conform ISO 9001 voor kwaliteitszorg, ISO 14001 voor milieuzorg, OHSAS 18001 voor arbomanagement, V.C.A. voor veiligheid op de bouwplaats en volgens de MVO prestatieladder die is gebaseerd op ISO 26000.

TOEPASSING

Pulastic EG Plus dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt.

De aard van het product vereist (door de fabrikant) getrainde specialisten om dit materiaal te verwerken.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

PULASTIC EG Plus is een duurzame, hoogwaardige compound, die voornamelijk wordt gebruikt voor het verzegelen en uitvlakken van de poreuze rubbergranulaat mat of schuimmat, indien een hoge spanningsweerstand wordt gevraagd. Bij alternatieve toepassingen (dus andere dan de standaard vloersystemen) adviseren wij contact op te nemen met Sika.

Het materiaal heeft een goede mechanische sterkte en een duurzame flexibiliteit. Voorts heeft het materiaal goede hechtingseigenschappen, is niet vlambaar en vertoont geen krimp na doorharding. Een optimale combinatie van vloeï- en verzegeling-eigenschappen is gegarandeerd dankzij de uitgebalanceerde viscositeit, waardoor een gebruiksvriendelijk karakter ontstaat.

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	Set van 2 blikken, totaal 20 kg of 5 kg.
Houdbaarheid	Onder gunstige opslagomstandigheden is de houdbaarheid in de originele door de fabriek verzegelde verpakking 9 maanden
Opslagcondities	Materiaal opslaan in een droge, koele (15-25°C) omgeving, waarbij bescherming tegen schade is gegarandeerd. Langere opslag bij temperaturen onder 5°C of boven 30°C moet vermeden worden. Langdurige opslag bij lage temperaturen kan resulteren in kristallisatie van de B component.
Kleur	Licht-grijs
Soortelijk gewicht	1,30 kg/liter

TECHNISCHE INFORMATIE

Shore A hardheid	89 shore A
Treksterkte	5N/mm ²

VERWERKINGSINFORMATIE

Mengverhouding	A:B = 80:20 (gewicht) = 3,67:1 (volume)			
Verbruik	Afhankelijk van de structuur van de onderlaag 500-700 gram/m ² .			
Uithardingstijd	Pot-life	30 min/10°C	- 20 min/20°C	- 15 min/30°C
	Lichte belasting	24 hours/10°	- 15 hours/20°	- 12 hours/30°
		C	C	C.
	Volledige belasting	72 hours/10°	- 60 hours/20°	- 48 hours/30°
		C	C	C.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Raadpleeg het meest recente productveiligheid informatieblad.

Volg de instructies op de labels.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Temperatuur van materiaal en werkomgeving: 10°C tot 30°C.

Temperatuur van de ondervloer: minimaal 3°C boven dauwpunt.

Luchtvochtigheid: max. 80%.

GEREEDSCHAP

Maatbeker, mengvin, mengtol low-speed 1.000 Watt, zeef, Zweeds mes, vlakspaan of tandspaan.

Direct na gebruik gereedschappen reinigen met PULASTIC Thinner 5CO5 !

VOORBEHANDELING ONDERGROND

De ondergrond moet vlak zijn (max. afwijking van 3 mm onder een 3 m rei) en schoon, droog en stofvrij. Schuren of een andere voorbehandeling van de ondergrond kan noodzakelijk zijn om een goede aanhechting te krijgen. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen. Controleer beschikbaarheid en toestand van materialen en gereedschap. Controleer de B componenten op kristallisatie. Bij aanwezigheid van kristallen moeten de B componenten worden verhit tot 60°C totdat alle kristallen verdwenen zijn.

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer

Postbus 420 · 7400 AK Deventer

Tel: 0570 - 62 07 44

www.sika.nl · www.pulastic.com

VERWERKING

De A component mengen en controleren op klonten. De gehele inhoud van de B component toevoegen en A en B zorgvuldig mengen tot een homogeen mengsel. Niet verdunnen ! Het mengsel in de tweede blik gieten (door een zeef 0,5-1 mm bij aanwezigheid van klonten in de A component) en nog kort mengen zodat al het materiaal (ook dat van de blikwanden en -bodem van het eerste blik) goed is gemengd. Om de maximale vloeieigenschappen te behalen, dient de volledige inhoud van het mengsel zo snel mogelijk uitgegoten (binnen de potlife) en verspreid te worden.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

Clean all tools with PULASTIC Thinner 5CO5 immediately after use!

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

PulasticEGPlus-nl-NLPULA-(07-2022)-1-1.pdf

PULASTIC[®]
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND